

Colaplex PMMA Basic

Versión: 1.1.1
Fecha Rev.: 28/01/21

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN		PROVEEDOR Y FABRICANTE	
Nombre del producto: COLAPLEX PMMA BASIC		Empresa: COLAPLEX COLAS ACRÍLICAS, SL CIF: B98780208	
Contiene: diclorometano, 2-fenoxietanol, isopropanol			
Presentación: Envase de aluminio de 300g, 600g, 1200g			
DESCRIPCIÓN Y USO			
Adhesivo líquido viscoso para el pegado de Polimetilmetacrilato (PMMA).			
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS		MATERIALES INCOMPATIBLES Y ESTABILIDAD	
Aspecto: Líquido viscoso Color: Transparente a ligeramente amarillento. Olor: Característico Punto de ebullición: 55 °C Punto de inflamación: 73 °C Presión de vapor: 426,161 mmHg		Mantener alejado de: agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases, amidas alcalinas, alcoholes, aminas, metales, hidrocarburos aromáticos. A altas temperaturas se puede generar ácido clorhídrico (corrosivo).	
CLASIFICACIÓN CLP (Reglamento 1272/2008)		INSTRUCCIONES DE USO	
 ATENCIÓN: H302 Nocivo en caso de ingestión. H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H351 Se sospecha que provoca cáncer. H373 Puede provocar daños en hígado y en la sangre tras exposiciones prolongadas o repetidas por ingestión.		Aplicación: con una pequeña botella o jeringa provista de cánula o aguja sobre los cantos de las piezas a unir en posición de acabado. Pegado por evaporación del disolvente, quedando el polímero adherido a las caras. No cubre huecos. Con antelación al pegado definitivo: realice cuantas pruebas sean necesarias para comprobar que el comportamiento de las piezas a unir se corresponde con el resultado deseado. - Para evitar la formación de burbujas las piezas a unir deben estar totalmente libres de impurezas y con perfecta planimetría. Ejercer durante el pegado una presión adecuada. Temperatura recomendada para el pegado: 20-24°C; Lugar seco. Tiempo de unión del adhesivo: pocos minutos (en función de cantidad utilizada). No mover las piezas unidas por el pegado hasta pasadas 12 horas. Consumo preferente: 2 años desde la fecha de envasado, según las condiciones de almacenamiento.	
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL			
			
TRANSPORTE		ALMACENAMIENTO	
Este producto no es peligroso para el transporte (no ADR)		Almacenar los envases entre 5 y 25 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. Conservar en el envase original.	

Esta Ficha Técnica no sustituye a la Ficha de Datos de Seguridad. Leer la Ficha de Datos de Seguridad antes del uso del producto. La información contenida se fundamenta en la experiencia y conocimiento del COLAPLEX COLAS ACRÍLICAS, SL., no pudiendo responsabilizarse de las consecuencias de un uso de este producto distinto al aconsejado. Para más información sobre el consulte la Ficha de Datos de Seguridad del Producto o contacte con el fabricante.

